

# Report Colorido® Alcalino



Colorido/Colores

## Descrição Description

Papel reprográfico alcalino.  
High quality alkaline woodfree paper.

## Principais Usos Main Uses

Pra ser usado em copiadoras e impressoras laser e jato de tinta.  
For copiers, laser and jet printers.

| Gramatura / Grammage                               | Norma Ref.<br>Standard | Unidade<br>Unit  | 75<br>(Amarelo/Yellow) |                    | 75<br>(Azul/Blue) |                      | 75<br>(Verde/Green) |                      |
|----------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                                                    |                        |                  | N                      | T                  | N                 | T                    | N                   | T                    |
| Gramatura / Grammage                               | ISO 536                | g/m <sup>2</sup> | 75,0                   | ± 4%               | 75,0              | ± 4%                 | 75,0                | ± 4%                 |
| Espessura / Thickness                              | ISO 534                | micra            | 100,0                  | ± 5%               | 100,0             | ± 5%                 | 100,0               | ± 5%                 |
| Opacidade / Opacity                                | ISO 2471               | %                | 90,0                   | ≥ 87               | 99,0              | ≥ 98                 | 97,0                | ≥ 96                 |
| Coordenada de cor a* CIE / CIE color coordinate a* | ISO 5631 - 2           | nº               | -2,2                   | ≥ - 2,7<br>≤ - 1,7 | -11,5             | ≥ - 12<br>≤ - 11     | -19,5               | ≥ - 20,1<br>≤ - 18,9 |
| Coordenada de cor b* CIE / CIE color coordinate b* | ISO 5631 - 2           | nº               | 39,5                   | ≥ 38,9<br>≤ 40,1   | -17,5             | ≥ - 18,1<br>≤ - 16,9 | 3,0                 | ≥ 2,4<br>≤ 3,6       |
| Aspereza Bendtsen Feltro / Bendtsen Roughness Felt | ISO 8791/2             | ml/min           | 145                    | ≥ 60<br>≤ 230      | 145               | ≥ 60<br>≤ 230        | 145                 | ≥ 60<br>≤ 230        |

N = Nominal

T = Tolerância / Tolerance

Norma Ref = Norma de referência

Standard = Reference method

- Unidade de fabricação / Mill: RIO VERDE
- Condições de ensaios: 23°C / 50% UR (de acordo com a ISO 187). Tolerâncias: baseadas em 95% do intervalo de confiança, aplicadas para média da bobina ou pallet. Para verificação, a média deve ser calculada em 5 medições de amostras escolhidas aleatoriamente no pallet/bobina. Deverá estar dentro do limite especificado ao menos 19 dos 20 pallets/bobinas analisados. / Test climate conditions: 23°C / 50% RH (according to ISO 187). Tolerances: based upon 95% confidence limits, apply to reel/pallet average. In order to verify, reel/pallet average shall be based on 5 single measurements randomly sampled within the reel/pallet. These averages will be for at least 19 of 20 reels/pallets within the specification limits.
- Reservamo-nos o direito a alterações / We reserve the right to change.
- Para aplicações diferentes das citadas acima, entrar em contato com a Suzano. / For applications other than those mentioned above, contact Suzano.

REFERÊNCIA: EP.11.02.0060  
EMIÇÃO: vitalina -05/01/2023  
VALIDADE: 05/01/2024

