

Report Colorido® Alcalino



Descrição Description

Papel reprográfico alcalino.
High quality alkaline woodfree paper.

Principais Usos Main Uses

Pra ser usado em copiadoras e impressoras laser e jato de tinta.
For copiers, laser and jet printers.

Gramatura / Grammage	Norma Ref. Standard	Unidade Unit	75 (Rosa/Pink)	
			N	T
Gramatura / Grammage	ISO 536	g/m ²	75,0	± 4%
Espessura / Thickness	ISO 534	micra	100,0	± 5%
Opacidade / Opacity	ISO 2471	%	95,0	≥ 93,5
Coordenada de cor a* CIE / CIE color coordinate a*	ISO 5631 - 2	nº	27,5	≥ 27 ≤ 28
Coordenada de cor b* CIE / CIE color coordinate b*	ISO 5631 - 2	nº	-2,5	≥ - 3,1 ≤ - 1,9
Aspereza Bendtsen Feltro / Bendtsen Roughness Felt	ISO 8791/2	ml/min	145	≥ 60 ≤ 230
Aspereza Bendtsen Tela / Bendtsen Roughness Wire	ISO 8791/2	ml/min	145	≥ 60 ≤ 230

N = Nominal

T = Tolerância / Tolerance

Norma Ref = Norma de referência

Standard = Reference method

- Unidade de fabricação / Mill: RIO VERDE
- Condições de ensaios: 23°C / 50% UR (de acordo com a ISO 187). Tolerâncias: baseadas em 95% do intervalo de confiança, aplicadas para média da bobina ou pallet. Para verificação, a média deve ser calculada em 5 medições de amostras escolhidas aleatoriamente no pallet/bobina. Deverá estar dentro do limite especificado ao menos 19 dos 20 pallets/bobinas analisados./ Test climate conditions: 23°C / 50% RG (according to ISO 187). Tolerances: based upon 95% confidence limits, apply to reel/pallet average. In order to verify, reel/pallet average shall be based on 5 single measurements randomly sampled within the reel/pallet. These averages will be for at least 19 of 20 reels/pallets within the specification limits.
- Reservamo-nos o direito a alterações / We reserve the right to change.
- Para aplicações diferentes das citadas acima, entrar em contato com a Suzano. / For applications other than those mentioned above, contact Suzano.

REFERÊNCIA: EP.11.02.0060
EMIÇÃO: vitalina- 05/01/2023
VALIDADE: 05/01/2024

