



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA INFORMATIVA

EUROCEL MSK 6142

DESCRIÇÃO

Fita adesiva de papel crepado para uso geral.

DADOS TÉCNICOS

Suporte	Papel crepado tratado de 59g/m ²
Adesivo	Borracha sintética e resina de petróleo

	Unidade	Valor	Método
Espessura Total	mm	0,100	PSTC 133
Adesão ao aço	N/25mm	8,25	PSTC 101
Carga Ruptura MD	N/25mm	81,25	PSTC 131
Alongamento	%	13,5	PSTC 131
Temperatura de Resistência	°C	60°C (30 min)	=

APLICAÇÃO

Fita desenvolvida com média adesividade indicada para trabalhos simples no uso geral, uso doméstico, trabalhos escolares, no escritório e empacotamento leve.

Características	Benefícios
Adesivo	<ul style="list-style-type: none">✓ Boa aderência em superfícies irregulares✓ Fácil remoção sem deixar resíduo de adesivo
Suporte de papel crepado	<ul style="list-style-type: none">✓ Boa conformabilidade em superfícies✓ Fácil corte manual

CONDIÇÕES DE USO E CONFORMIDADE

Prazo de validade e armazenamento: 36 meses. Sugerimos que a temperatura de armazenamento seja entre 15°C a 25°C com umidade relativa máxima de 65%. Manter o produto longe de fonte de calor e protegido pela embalagem original. Quando a temperatura de estocagem for inferior a 10°C é aconselhável sempre recondicionar a fita a 25°C antes de utilizá-la. Os dados contidos na especificação são valores médios, típicos, encontrados no laboratório da Sicad do Brasil em amostras de produção, utilizando métodos de ensaio rastreáveis a padrões internacionais em uso. Os clientes são obrigados a fazer o seu próprio teste sobre sua condição de trabalho para a sua aplicação pretendida. Qualquer responsabilidade decorrente em relação aos nossos produtos será limitada ao valor desses produtos a cargo do cliente, excluindo qualquer perda consecutiva.