



Sicad do Brasil Fitas Auto-Adesivas Ltda.

CNPJ 02.485.346/0001-52

I.E. 253.026.140.113

Av. Pio XII, 1.388 - Porto Alegre - Cx Postal 1808 - CEP 13360-000 - Capivari-SP - Brasil
Fone: 55 (19) 3492-9710 - Fax: 55 (19) 3492-9723 E-mail: sicad@sicad.com.br

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA INFORMATIVA

EUROCEL MSK 6143

DESCRIÇÃO

Fita adesiva para uso geral em indústrias.

DADOS TÉCNICOS

Suporte	Papel crepado especialmente tratado de 58 g/m ² ; branca
Adesivo	Base de borracha natural seca e resina

	Unidade	Valor	Método
Espessura Total	mm	0,120	PSTC 133
Adesão ao aço	N/25mm	4,0	PSTC 101
Carga Ruptura MD	N/25mm	85	PSTC 131
Alongamento	%	7,5	PSTC 131
Resistência à temperatura	°C	60°C (30 min)	=

APLICAÇÃO

Fita adesiva para uso geral em indústrias, adequado para todos os trabalhos simples na indústria da construção. Recomendado remover dentro de 36 horas.

Características	Vantagens	
Adesivo de borracha natural seca e resina	✓ Boa aderência em superfícies irregulares ✓ Removível sem deixar resíduo	✓ Boa performance com diferentes tipos de tintas
Suporte papel crepado	✓ Compatível com a maioria das tintas de pintura ✓ Removível sem romper	✓ Excelente conformabilidade ✓ Fácil de rasgar com a mão

CONDIÇÕES DE USO E CONFORMIDADE

Prazo de validade e condições de armazenagem: 36 meses a partir da data de fabricação; a temperatura recomendada de uso é entre 15°C e 25°C, com umidade relativa máxima de 65%. Manter o produto longe de fonte de calor e protegido pela embalagem original. Quando a temperatura de estocagem for inferior a 10°C é aconselhável sempre recondicionar a fita a 25°C antes de utilizá-la. Os dados contidos na especificação são valores médios, típicos, encontrados no laboratório da Sicad do Brasil em amostras de produção, utilizando métodos de ensaio rastreáveis a padrões internacionais em uso. É aconselhável verificar a conformidade do produto em relação às condições específicas de utilização apropriadas. A Sicad do Brasil exime de qualquer responsabilidade por qualquer dano direto ou por quaisquer consequências decorrentes do uso indevido do produto.