

STRETCH FILM

CERTIFICADO DE ANÁLISE DE FILME ESTICÁVEL “STRETCH”

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

PRODUTO : FILME DE POLIETILENO ESTICÁVEL – **STRETCH/ MANUAL 0,23 micras**

RESINA UTILIZADA : POLIETILENO LINEAR DE BAIXA DENSIDADE

PROPRIEDADES FÍSICAS DO PRODUTO

Propriedades	UNIDADE	VALOR	TOLERÂNCIA
Espessura	μ	23 - 25	+/- 2 μ
Largura	mm	500	+/- 5 mm
Peso por m²	g/m²	24,7	+/- 1,7g/ m²
Peso	Kg	2,0	+/- 500g
Cor		TRANSPARENTE	
Brilho	%	> 75	
Teste de Dardo	g	105	+/- 5
Gels	(num gels/840cm²)	11	+/- 2
Alongamento em uso	%	150	
Diâmetro Interno do Tubete	mm	76,2	+/- 1,3
Resistência deTração Longitudinal	N/mm²	50	+/- 3
Resistência deTração Transversal	N/mm²	32	+/- 2
Alongamento Longitudinal	%	500	+/-30%
Alongamento Transversal	%	650	+/-20%
Alongamento Prático	%	170	+/- 20%
Resistência Elástica Longitudinal	N/mm²	7	
Resistência Elástica Transversal	N/mm²	8	

Medidas de resistência e alongamento conforme método

ASTM D 882-83

Emitido por: Gustavo

Aprovado por: Gilberto Nascimento
